



جامعة الموصل

كلية التربية للعلوم الصرفة

دراسة إمكانية التوصيل للأداء الأمثل للخلية الشمسية /CIGS

OVC/CdS/i-ZnO باستخدام برنامج SCAPS-1D

عبد المجيد أحمد خضر عبدالله

رسالة ماجستير

الفيزياء

بإشراف

الأستاذ

الدكتور رعد أحمد رسول

٢٠٢٥ م

١٤٤٧ هـ

الخلاصة:

في هذه الدراسة تم إقتراح الخلية الشمسية الكالكوبرايت (CIGS/OVC/CdS/i-ZnO)، كانت نتائج الخلية الشمسية باستخدام برنامج المحاكاة SCAPS-1D لخصائص فولتية- التيار (I-V) مايلي: ($V_{oc}=0.5587\text{ V}$, $J_{sc}=31.68\text{ mA/cm}^2$, $FF=61.40\%$, $\eta=10.87\%$)، من أجل التوصل إلى خلية شمسية أكثر وثوقاً وبخصائص (I-V) عالية، تم إجراء إختبار أنواعاً مختلفة لكل طبقة من طبقات الخلية الشمسية المقترحة وكلاً على حدى، تم أولاً إجراء إختبار أنواع متعددة من طبقات أوكسيد الموصل الشفاف Transparent Conductive Oxides (TCO)، وهي كلاً مما يلي: (ITO, SnO_2 , ZTO, FTO, ZnO:AL, V_2O_5 , ZnO)، كانت الطبقة الأمثل من بين هذه الطبقات وذات كفاءة عالية هي (SnO_2)، وأفضل سُمك كان عند $0.1\mu\text{m}$. كذلك تم إختبار أنواع متعددة من الطبقات النافذة Windows Layers، وهي كلاً مما يلي: (CdZnS , ZnTe, CdS:O, Zn_2SnO_4 , ZnS, CdS) وكانت أفضل طبقة من النوع وذات كفاءة عالية هي (ZnS)، كما تم إختبار أنواع متعددة من الطبقة الموائمة Buffer Layers وهي كلاً مما يلي: (CdS:O, CdO, ZnSe, In_2S_3 , OVC)، وكانت أفضل طبقة وذات كفاءة عالية هي (ZnSe)، كما تم دراسة تأثير تغير سمك طبقة الماصة (CIGS) Absorber Layer على مخرجات الخلية الشمسية النهائية المعدلة وتبين أفضل سُمك هو ($5\mu\text{m}$)، بعد إعتداد كل من الطبقة النافذة والطبقة الموائمة وطبقة أوكسيد الموصل الشفاف فأصبحت الخلية النهائية المعدلة ($\text{CIGS/ZnSe/ZnS/SnO}_2$) عندها أصبحت مخرجات الخلية الشمسية لخصائص فولتية- التيار (I-V) مايلي:

$$.(V_{oc}=0.55226\text{V}, J_{sc}=31.910\text{mA/cm}^2, FF=64.76\%, \eta=11.42\%)$$

كما تم دراسة تأثير درجات الحرارة على مخرجات الخلية الشمسية ضمن المدى من (290K-330K)، فقد وجد بأن كفاءة الخلية الشمسية η قد تتناقصت مع إزدياد درجات الحرارة، كما تم دراسة تأثير مقاومتي التوالي (Rs) والتوازي (Rsh) على أداء الخلية الشمسية، ووجد أن زيادة مقاومة التوالي قد عملت على إنخفاض أداء الخلية الشمسية، وكانت مقاومة التوازي قد عملت على تحسين أداء الخلية الشمسية وزيادة في مخرجات الخلية الشمسية، كما تم إضافة طبقة السطح الخلفي (BSF)، وإختبارها مع طبقات متعددة منها (PbTe, Cu_2Te , Si,

($\text{MOSe}_2, \text{CdTe}$) وكانت أفضل طبقة وذات كفاءة عالية هي (CdTe) وأفضل سمك لها هو ($0.1\mu\text{m}$)، إن إضافة طبقة (BSF) عملت على زيادة كفاءة الخلية إلى (26.47%)، كما تم دراسة تأثير طبقة (BSF) بالنسبة لسمك طبقة الإمتصاص وتبين أن إضافة طبقة (BSF) أسهم في تقليل سمك طبقة الإمتصاص من ($5\mu\text{m}$) إلى ($1\mu\text{m}$) وزادت من كفاءة الخلية الشمسية من (26,47%) إلى (27.5%)، كما تم دراسة تأثير فجوة الطاقة للطبقة الماصة CIGS، وكانت النتائج النهائية التي تم الحصول عليها هي ($V_{oc}=6.525\text{Volt}, J_{sc}=37.577\text{mA/cm}^2, FF=60.298\%, \eta=28.25\%$)، إن جميع مراحل هذه الدراسة تم تثبيت طيف الإضاءة الإفتراضي على المقياس العالمي (AM 1.5) ودرجة الحرارة عند (300 K) والتردد (1 MHz).

دراسة إمكانية التوصيل للأداء الأمثل للخلية الشمسية CIGS/OVC/CdS/i-ZnO باستخدام برنامج SCAPS-1D

المؤلف: عبدالمجيد احمد خضر عبدالله

المشرف أ.د رعد احمد رسول

الناشر : جامعة الموصل

النتائج	الملخص البياني
<p>تم دراسة تغيير درجات الحرارة ضمن مدى (290-330)K على مخرجات الخلية الشمسية وهي كلاً من (V_{oc}, J_{sc}, FF, η) ولوحظ أن زيادة درجات الحرارة تؤثر سلباً على مخرجات الخلية الشمسية إذ تبين حصول إنخفاض في مخرجات الخلية مع زيادة درجات الحرارة ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة كلاً من المقاومة ومعاملات إعادة الاتحاد الحراري للإلكترونات والفجوات مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تناقصت كفاءة الخلية η بشكل حاد بسبب إنخفاض كلا من فولتية الدائرة المفتوحة V_{oc} وتيار الدائرة القصور J_{sc} فضلاً عن زيادة تيار التشبع العكسي، حيث كانت أعلى كفاءة بلغت حوالي (13.6%) عندما كانت درجة الحرارة (290K) بينما بلغت قيمتها (11.5%) عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى (330K).</p>	
<p>الكلمات المفتاحية</p> <p>برنامج SCAPS-1D الخلية الكالكوبرايت (CIGS) طبقة السطح الخلفي (BSF) كبريتيد الزنك (ZnS) الطبقة الموائمة</p>	<p>المستخلص</p> <p>في هذه الدراسة تم اقتراح الخلية الشمسية الكالكوبرايت (CIGS/OVC/CdS/i-ZnO)، كانت نتائج الخلية الشمسية باستخدام برنامج المحاكاة SCAPS-1D لخصائص فولتية-تيار (I-V) مايلي: ($V_{oc}=0.5587\text{ V}$, $J_{sc}=31.68$ mA/cm²), من أجل التوصيل إلى خلية شمسية أكثر وثقاً وبخصائص (I-V) عالية، تم إجراء اختبار أنواعاً مختلفة لكل طبقة من طبقات الخلية الشمسية المقترحة وكلاً على حدى، تم أولاً إجراء اختبار أنواع متعددة من طبقات أكسيد الموصل الشفاف (TCO) Transparent Conductive Oxides، وهي كلاً مما يلي: (ITO, SnO₂, ZTO, FTO, ZnO:AL, V₂O₅, ZnO) ، كانت الطبقة الأمثل من بين هذه الطبقات وذات كفاءة عالية هي (SnO₂)، وأفضل سمك كان عند 0.1µm. كذلك تم اختبار أنواع متعددة من الطبقات النافذة Windows Layers، وهي كلاً مما يلي: (CdZnS, ZnTe, CdS:O,Zn₂), (SnO₄, ZnS,CdS) وكانت أفضل طبقة من النوع وذات كفاءة عالية هي (ZnS)، كما تم اختبار أنواع متعددة من الطبقة الموائمة Buffer Layers وهي كلاً مما يلي: (CdS:O, CdO, ZnSe, In₂S₃, OVC) ، وكانت أفضل طبقة وذات كفاءة عالية هي (ZnSe)، كما تم دراسة تأثير تغير سمك طبقة الماصة Absorber Layer (CIGS) على مخرجات الخلية الشمسية النهائية المعدلة وتبين أفضل سمك هو (5µm)، بعد اعتماد كل من الطبقة النافذة والطبقة الموائمة وطبقة أكسيد الموصل الشفاف فأصبحت الخلية النهائية المعدلة (CIGS/ZnSe/ZnS/SnO₂) عندها أصبحت مخرجات الخلية الشمسية لخصائص فولتية-تيار (I-V) مايلي: ($V_{oc}=0.55226\text{ V}$, $J_{sc}=31.910\text{ mA/cm}^2$, $FF=64.76\%$, $\eta=11.42\%$)</p> <p>كما تم دراسة تأثير درجات الحرارة على مخرجات الخلية الشمسية ضمن المدى من (290K-330K)، فقد وجد بأن كفاءة الخلية الشمسية η قد تتناقصت مع إزدياد درجات الحرارة، كما تم دراسة تأثير مقاومتي التوالي (Rs) والتوازي (Rsh) على أداء الخلية الشمسية، ووجد أن زيادة مقاومة التوالي قد عملت على إنخفاض أداء الخلية الشمسية، وكانت مقاومة التوازي قد عملت على تحسين أداء الخلية الشمسية وزيادة في مخرجات الخلية الشمسية، كما تم إضافة طبقة السطح الخلفي (BSF)، واختبارها مع طبقات متعددة منها (PbTe, Cu₂Te, Si, MOSe₂, CdTe) وكانت أفضل طبقة وذات كفاءة عالية هي (CdTe) وأفضل سمك لها هو (0.1µm)، إن إضافة طبقة (BSF) عملت على زيادة كفاءة الخلية إلى (26.47%)، كما تم دراسة تأثير طبقة (BSF) بالنسبة لسمك طبقة الإمتصاص وتبين أن إضافة طبقة (BSF) أسهم في تقليل سمك طبقة الإمتصاص من (5µm) إلى (1µm) وزادت من كفاءة الخلية الشمسية من (26.47%) إلى (27.5%)، كما تم دراسة تأثير فجوة الطاقة للطبقة الماصة CIGS، وكانت النتائج النهائية التي تم الحصول عليها هي ($V_{oc}=6.525\text{ Volt}$, $J_{sc}=37577\text{ mA/cm}^2$, $FF=60.298\%$, $\eta=28.25\%$)</p> <p>Abdulmajid.23esp15@student.uomosul.edu.iq</p>

<https://uomosul.edu.iq/libcentral>

E-Mail : central_library@uomosul.edu.iq

Abstract:

In this study, a chalcopyrite-based solar cell structure (CIGS/OVC/CdS/i-ZnO) was proposed. The current-voltage (I-V) characteristics obtained using SCAPS-1D simulation software showed the following results: ($V_{oc} = 0.5587$ V, $J_{sc} = 31.68$ mA/cm², FF = 61.40%, and efficiency (η) = 10.87%). To develop a more reliable solar cell with enhanced I-V characteristics, various materials were individually tested for each layer of the proposed solar cell. First, different Transparent Conductive Oxide (TCO) layers were examined, including ITO, SnO₂, ZTO, FTO, ZnO:Al, V₂O₅, and ZnO. Among these, SnO₂ demonstrated the highest efficiency, with an optimal thickness of 0.1 μ m. Next, various window layers were evaluated, including CdZnS, ZnTe, CdS:O, Zn₂SnO₄, ZnS, and CdS. ZnS was found to be the most efficient window layer. For the buffer layer, different materials were tested, including CdS:O, CdO, ZnSe, In₂S₃, and OVC. ZnSe showed the best performance among them. The effect of the absorber layer (CIGS) thickness on the solar cell performance was also studied, revealing that the optimal thickness is 5 μ m. After integrating the optimal TCO, window, and buffer layers, the improved solar cell structure (CIGS/ZnSe/ZnS/SnO₂) exhibited the following I-V characteristics: ($V_{oc} = 0.55226$ V, $J_{sc} = 31.910$ mA/cm², FF = 64.76%, and $\eta = 11.42\%$).

The impact of temperature on cell performance was investigated within the range of (290 K) to (330 K). It was found that the efficiency (η) decreased with increasing temperature. Additionally, the effects of series resistance (R_s) and shunt resistance (R_{sh}) were examined. Higher R_s values led to reduced cell performance, while increased R_{sh} improved performance and output. A Back Surface Field (BSF) layer was also introduced and tested using different materials, including PbTe, Cu₂Te,

Si, MoSe₂, and CdTe. CdTe showed the best performance, with an optimal thickness of 0.1 μm. The addition of the BSF layer enhanced the efficiency to (26.47%). Moreover, the inclusion of the BSF layer allowed for a reduction in absorber thickness from (5μm) to (1μm), while increasing the efficiency from (26.47%) to (27.5%). The effect of the CIGS absorber's bandgap on efficiency was also studied, And the final results obtained were (Voc=6.525Volt, Jsc=37.577mA/cm², FF=60.298%, η=28.25%), All simulation conditions were standardized with an illumination spectrum of (AM 1.5), temperature set at (300 K), and a frequency of (1 MHz).

University of Mosul
College of Education
for Pure Sciences



**Study Conductivity Feasibility Optimization for
Performance Solar Cell CIGS/OVC/CdS/i-ZnO
Using SCAPS-1D**

Abdul majid Ahmed Khidr Abdullah

M.Sc. Thesis

Physics

Supervised by

Prof.

Dr.Raad Ahmed Rassol

2025A.D.

1447 A.H.